Bluecup BCC Base

Descrição
Description
Papelcartão multicamadas com revestimento de coating no lado forro.
Coated Paperboard on the top side..

Gramatura *Grammage*	Norma Ref. *Standard*	Unidade *Unit*	Tolerância *Tolerance*	250
Gramatura/ Grammage	ISO 536	g/m²	± 4%	250
Gramatura/ Grammage	ISO 536	lb/1000ft²	± 4%	51,2
Espessura/ Thickness	ISO 534	µm	± 5%	350
Espessura/ Caliper	ISO 534	pt	± 5%	14
Umidade/ Moisture	TAPPI 412	%	± 1	7
Rigidez Taber Long/ Stiffness MD	TAPPI 489	gf.cm	-15%	120
	TAPPI 489	mN.m	-15%	11,8
Rigidez Taber Trans/ Stiffness CD	TAPPI 489	gf.cm	-15%	58
	TAPPI 489	mN.m	-15%	5,7
Cobb Forro /Cobb sizing (Top)	ISO 535	g/m²	≤ 60	30
Cobb Suporte/Cobb sizing (Back)	ISO 535	g/m²	≤ 60	30
Alvura forro/ Brightness ISO top	ISO 2470	%	≥80	84

- **Unidade de fabricação /** *Mill*: **Suzano.**
- **Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. /***Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.*
- **Reservamo-nos o direito a alterações**. */ We reserve the right to change.*
- **Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. /** *For applications other than those mentioned above, contact Suzano.*

REFERÊNCIA: EP.11.02.0047
EMISSÃO: andersoncarmo– 29/01/2022
VALIDADE: 29/01/2023