

Bluecup PEX1



Descrição

Description

Papelcartão multicamadas não revestido, com extrusão de polietileno fosco no lado suporte.

Uncoated Paperboard with matte polyethylene extrusion on the back side.

Gramatura Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	Tolerância Tolerance	228	248	268
Gramatura/ Grammage	ISO 536	g/m ²	± 4%	228	248	268
Gramatura/ Grammage	ISO 536	lb/1000ft ²	± 4%	46,7	50,8	54,9
Espessura/ Thickness	ISO 534	µm	± 5%	292	342	370
Espessura/ Caliper	ISO 534	pt	± 5%	11	13	15
Umidade/ Moisture	TAPPI 412	%	± 1	7	7	7
Rigidez Taber Long/ Stiffness MD	TAPPI 489	gf.cm	-15%	88	122	145
	TAPPI 489	mN.m	-15%	8,6	12	14,2
Rigidez Taber Trans/ Stiffness CD	TAPPI 489	gf.cm	-15%	40	55	60
	TAPPI 489	mN.m	-15%	3,9	5,4	5,9
Cobb Forro /Cobb sizing (Top)	ISO 535	g/m ²	≤ 60	30	30	30
Cobb Suporte/Cobb sizing (Back)	ISO 535	g/m ²	≤ 1	0	0	0
Alvura forro/ Brightness ISO top	ISO 2470	%	≥80	84	84	84

• Unidade de fabricação / Mill: Suzano.

• Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.

• Reservamo-nos o direito a alterações. / We reserve the right to change.

• Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

• Em função do tratamento Corona, a Suzano recomenda a utilização dos produtos Bluecup no prazo máximo de 12 meses após sua data de fabricação. Após este período, o nível de tratamento deve ser testado antes de utilizar o produto, valor mínimo esperado 38 Dynas. / Due to Corona treatment, Suzano recommends using Bluecup products within a maximum period of 12 months of the production date. After this period, the treatment level should be tested before using the product, minimum expected value 38 Dynas.

REFERÊNCIA: EP.11.02.0032

EMIÇÃO: jmonteiro- 28/01/2022

VALIDADE: 28/01/2023

