

HIBULK – (Especificação Provisória)



Descrição

Description

Papel reprográfico alcalino, feito com 100% de celulose de eucalipto branqueada ECF.
High quality alkaline woodfree paper, made with 100% ECF bleached eucalyptus pulp.

Principais Usos

Main Uses

Para ser usado em copiadoras e impressoras laser e jato de tinta.
For copiers, laser and jet printers.

Gramatura / Grammage	Norma Referência/ Standard	Unidade / Unit	300	
			N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m ²	300	≥ 288 ≤ 312
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	370	≥ 354 ≤ 385
Opacidade / Opacity	ISO 2471	%	99	≥ 98.5
Aspereza Bendsen Tela / Bendsen Roughness	ISO 8791/2	ml/min	300	≥ 370
Aspereza Bendsen Feltro / Bendsen Roughness	ISO 8791/2	ml/min	270	≥ 330
Alvura ISO/ ISO Brightness	ISO 2470	%	100	≥ 96
Branco CIE / CIE Whiteness	ISO 1145	Nº	160	≥ 155 ≤ 165

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: RIO VERDE
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da resma. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente na resma. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 das 20 resmas analisadas. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to ream average. In order to verify, ream average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the ream. These averages will be for at least 19 of 20 reams within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right of changing.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano



The mark of
responsible forestry

REFERÊNCIA: EPP.04.00580

EMISSION: Vitalina – 13/04/2021

VALIDADE: 13/04/2022